

Parte 3

CEMENTACIÓN

Carillas

Los cementos resinosos de polimerización dual muestran inestabilidad cromática, debido a la degradación de las aminas fotosensibles, mientras que los fotopolimerizables son más estables.



Restauración

Silanización
Adhesivo Fotoc. ó Dual

CEMENTO RESINOSO

Adhesivo Fotoc. ó Dual

Diente

*1.-Aplicación del ácido
fluorhídrico*



2.-Lavado

3.-Secado



4.-Aplicación de silano

5.-Aplicación del adhesivo



6.-Secado







*7.-Aplicación del
ácido fosforico*



8.-Secado excesivo





9.-Secado



10.-Aplicación del
adhesivo





11.-Secado




12.-Fotocurado



13.-Adhesión







*Después de la
cementación*



Una semana después



Cementación de Puente Libre de Metal





Puente
Zirconio 3 Unidades



Puente
Zirconio 3 unidades



Control y ajuste oclusión



Retirar



Vista labial



Vista incisal



Lavar con agua



Secar con aire



Puente de Zirconio




Aplicar Metal Primer



Mezcla Multilink Primer A+B
1:1



Aplicar la mezcla
Multilink Primer A/B



Aplicación directa
Multilink Automix



Puente de Zirconio
antes de la cementación



Asentar y presionar
el puente de Zirconio



Retirada de excesos



Opcional: La fotopolimerización por todas las zonas, acelera el proceso de fraguado

CONCLUSIONES

- La elección del agente cementante depende de la situación clínica en particular.
- Es importante conocer las propiedades y procedimientos de cada material restaurador.
- El cuidado de la vitalidad pulpar debe ser considerado como una de las mas importantes consideraciones.
- Los cementos resinosos se recomiendan por ser más resistentes, estéticos, compatible con los agentes adhesivos y presentar baja solubilidad.
- El espacio que ocupa el espaciador es el que quedará para ser ocupado por el cemento.